

Redox catalyst system for emulsion polymerisation - containing an oxidising agent, preferably tert.-butylhydroperoxide, and the hydrogen sulphite adduct of an at least 3C di:aldehyde as reducing agent

Patent Number : EP-778290

International patents classification : B01J-031/00 C08F-004/40 C08F-002/22 C08F-018/04 C09J-011/08 C09J-131/02 C09J-157/00

• Abstract :

EP-778290 A A redox catalyst system (I) for the radical emulsion polymerisation of ethylenic monomers, consisting of (a) at least one oxidising agent and (b) at least one reducing agent containing an at least bifunctional aldehyde with at least 3 carbon atoms, completely masked as the hydrogen sulphite adduct.

Also claimed is (i) production of plastic dispersions by the emulsion polymerisation of vinyl compounds with the aid of (I), and (ii) plastic dispersions obtained by this process, in which masked aldehyde groups capable of crosslinking are bound to the emulsion polymer.

Preferably component (a) is an organic hydroperoxide and component (b) is a bis-(alkali hydrogen sulphite) adduct which is soluble or suspendable in water. The preferred system contains (a) tert.-butyl hydroperoxide (t-BHP) and (b) the bis-(sodium bisulphite) adduct of glutaraldehyde or succinaldehyde, with a mole ratio of (oxidising groups in a) to (reducing groups in b) = (1:0.01)-(1:100).

USE - Plastic dispersions made with (I) are used as binders or adhesives, especially as adhesives for semiporous or porous substrates (claimed). The preferred application is as a wood glue; other substrates include paper, pasteboard, corrugated cardboard, foam, cement, leather, textiles, laminates, fibreboard etc.

ADVANTAGE - Enables the simple, low-cost production of formaldehyde-free (co)polymer dispersions, especially polyvinyl dispersions, which are stabilised with protective colloids such as polyvinyl alcohol (PVAL). These dispersions provide wood glues with excellent water resistance, which meet the requirements of test standard DIN EN 204 for quality level D2, preferably D4. (Dwg.0/0)

US5969065 A A redox catalyst system (I) for the radical emulsion polymerisation of ethylenic monomers, consisting of (a) at least one oxidising agent and (b) at least one reducing agent containing an at least bifunctional aldehyde with at least 3 carbon atoms, completely masked as the hydrogen sulphite adduct.

Also claimed is (i) production of plastic dispersions by the emulsion polymerisation of vinyl compounds with the aid of (I), and (ii) plastic dispersions obtained by this process, in which masked aldehyde groups capable of crosslinking are bound to the emulsion polymer.

Preferably component (a) is an organic hydroperoxide and component (b) is a bis-(alkali hydrogen sulphite) adduct which is soluble or suspendable in water. The preferred system contains (a) tert.-butyl hydroperoxide (t-BHP) and (b) the bis-(sodium bisulphite) adduct of glutaraldehyde or succinaldehyde, with a mole ratio of (oxidising groups in a) to (reducing groups in b) = (1:0.01)-(1:100).

USE - Plastic dispersions made with (I) are used as binders or adhesives, especially as adhesives for semiporous or porous substrates (claimed). The preferred application is as a wood glue; other substrates include paper, pasteboard, corrugated cardboard, foam, cement, leather, textiles, laminates, fibreboard etc.

ADVANTAGE - Enables the simple, low-cost production of formaldehyde-free (co)polymer dispersions, especially polyvinyl dispersions, which are stabilised with protective colloids such as polyvinyl alcohol (PVAL). These dispersions provide wood glues with excellent water resistance, which meet the requirements of test standard DIN EN 204 for quality level D2, preferably D4.

• Publication data :

Patent Family : EP-778290 A2 19970611 DW1997-28 C08F-004/40 Ger 10p * AP: 1996EP-0119133 19961129 DSR: AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI NL PT SE

US5744418 A 19980428 DW1998-24 B01J-031/00 8p

AP: 1996US-0759831 19961204

DE19545609 A1 19970612 DW1997-29 C08F-004/40 9p AP:

1995DE-1045609 19951207

JP09176217 A 19970708 DW1997-37 C08F-004/40 9p AP:

1996JP-0327206 19961206

EP-778290 B1 19990714 DW1999-32 C08F-004/40 Ger AP:

1996EP-0119133 19961129 DSR: AT BE CH DE ES FI FR GB GR

IT LI NL PT SE

DE59602433 G 19990819 DW1999-39 C08F-004/40 FD: Based

on EP-778290 AP: 1996DE-5002433 19961129; 1996EP-0119133

19961129

EP-778290 A3 19970910 DW1997-46 C08F-004/40 AP: 1996EP-

0119133 19961129

ES2135154 T3 19991016 DW1999-50 C08F-004/40 FD: Based

on EP-778290 AP: 1996EP-0119133 19961129

US5969065 A 19991019 DW1999-50 C08F-004/40 FD: Div ex

US5744418 AP: 1996US-0759831 19961204; 1998US-0067840

19980427

Priority n° : 1995DE-1045609 19951207

Covered countries : 18

Publications count : 9

Cited patents : US3438941 (Cat. D); US4360632 (Cat. D)

• Patentee & Inventor(s) :

Patent assignee : (FARH) HOECHST AG

(CLRN) CLARIANT GMBH

Inventor(s) : JAKOB M

• Accession codes :

Accession N° : 1997-300306 [28]

Sec. Acc. n° CPI : C1997-097423

• Derwent codes :

Manual code : CPI: A02-A03 A07-B A08-

C A08-C06 A10-B03 A12-A05B G03-B02D

Derwent Classes : A14 A81 G03


• Update codes :

Basic update code : 1997-28

Equiv. update code : 1997-29; 1997-37;

1997-46; 1998-24; 1999-32; 1999-39; 1999-

50



(19)

Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 778 290 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:

11.06.1997 Patentblatt 1997/24

(51) Int. Cl.⁶: **C08F 4/40**, C09J 157/00

(21) Anmeldenummer: 96119133.5

(22) Anmeldetag: 29.11.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:

AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI NL PT
SE

Benannte Erstreckungsstaaten:

SI

(30) Priorität: 07.12.1995 DE 19545609

(71) Anmelder: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT
65926 Frankfurt am Main (DE)

(72) Erfinder: Jakob, Martin, Dr.
65779 Kelkheim (DE)

(54) **Redoxkatalysatorsystem zur Initiierung von Emulsionspolymerisationen**

(57) Ein Redoxkatalysatorsystem, das zur Herstellung von Kunststoffdispersionen eingesetzt wird, die sich als Bindemittel und Klebstoffe eignen, besteht aus mindestens einem Oxidationsmittel und mindestens einem Reduktionsmittel, das einen wenigstens bifunktionellen, vollständig als Hydrogensulfitaddukt maskierten Aldehyd mit mindestens 3 Kohlenstoffatomen enthält.

EP 0 778 290 A2

Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein neuartiges Redoxkatalysatorsystem, ein Verfahren zur Herstellung von Dispersionen durch Emulsionspolymerisation von Vinylverbindungen mit Hilfe dieses Katalysatorsystems, des weiteren
 5 Dispersionen, insbesondere solche auf Polyvinylester-Basis, welche mit Hilfe dieses Katalysatorsystems hergestellt wurden sowie deren Verwendung als wasserresistente und Formaldehyd-freie Klebstoffe für poröse und semiporöse Substrate.

Redoxkatalysatorsysteme werden weitverbreitet zur Initiierung der radikalischen Emulsionspolymerisation von Vinylverbindungen eingesetzt. Ihre Vorteile gegenüber einkomponentigen thermisch dissoziativen Initiatoren liegen all-
 10 gemein in einer kurzen Induktionsperiode sowie einer niedrigen Aktivierungsenergie, die eine Polymerisation mit niedriger Temperaturführung und daraus resultierenden hohen Molekulargewichten der Polymeren gestattet. Zahlreiche Kombinationen von Redoxkatalysatorsystemen sind sowohl in der wissenschaftlichen Literatur als auch in der Patentliteratur beschrieben worden. Häufig verwendete Redox-Paar-Kombinationen bestehen aus den Oxidationsmitteln Wasserstoffperoxid, Benzoylperoxid, Alkylhydroperoxiden, Peroxodisulfaten einerseits und Reduktionsmitteln wie
 15 Übergangsmetallionen, beispielsweise Fe^{2+} , Carbonsäuren wie Ascorbinsäure oder Weinsäure, S-Verbindungen wie Natriumhydrogensulfit, Zink- oder Natriumformaldehydsulfoxylat usw. andererseits. Ausführliche Zusammenstellungen über Redoxpolymerisationen finden sich in der Fachliteratur, beispielsweise von G. S. Misra und U. D. N. Bajpai in Prog. Polym. Sci. 8, 61-131(1982).

Zur Herstellung von homo- und copolymeren Polyvinylesterdispersionen beispielsweise für den Klebstoffbereich, insbesondere von solchen, welche mit Schutzkolloiden wie Polyvinylalkohol stabilisiert werden, werden ebenfalls häufig
 20 Redoxkatalysatorsysteme zur Initiierung der Polymerisation eingesetzte Dies verdeutlichen die Schriften DE-A 44 20 484 (tert.-Butylhydroperoxid/ Natriumformaldehydsulfoxylat), EP-A 0 623 661 (Ammoniumperoxodisulfat/ Fe^{2+} /Natriumformaldehydsulfoxylat), DE-A 39 42 628, EP-A 0 394 774 und DE-C 26 20 738 (alle tert.-Butylhydroperoxid/Natriumformaldehydsulfoxylat). Gemäß DE-C 26 20 738 bietet die Verwendung des dort verwendeten
 25 Redoxkatalysatorsystems tert.-Butylhydroperoxid/Natriumformaldehydsulfoxylat über die dadurch ermöglichten Pffropfreaktionen des Vinylesters auf das Schutzkolloid Polyvinylalkohol insbesondere den Vorteil einer Verbesserung der Wasserfestigkeit der verfilmten Dispersionen.

Stand der Technik ist auch die Verwendung von Redoxkatalysatorsystemen zur Herstellung von Vinylacetat/Ethylen-Emulsionscopolymerisaten, bei denen die Reduktionskomponente ein Hydrogensulfitaddukt an eine Carbonylver-
 30 bindung, beispielsweise an ein Keton, an Glyoxal oder ein Glyoxalderivat wie Methylglyoxal sein kann oder auch ein Addukt verschiedener weiterer S-Verbindungen an Glyoxal oder Methylglyoxal. DE-A 32 39 212(= US-A 4 360 632) beschreibt die Herstellung von Latices mit Hilfe eines Formaldehyd-freien Redoxkatalysatorsystems, bestehend aus einem Oxidationsmittel (beispielsweise tert.-Butylhydroperoxid) und einem wasserlöslichen Addukt von Natriumhydrogensulfit an ein Keton mit 3 bis 8 C-Atomen als Reduktionsmittel (beispielsweise Acetonnatriumhydrogensulfit). Das
 35 bevorzugte verwendete Monomersystem besteht aus Vinylacetat, Ethylen und weiteren funktionellen Comonomeren.

Die Schriften DE-A 26 49 532, JP-A 55 709/77 und JP-A 99 096/85 haben Formaldehyd-freie Redoxkatalysatorsysteme zum Gegenstand, die neben einem Oxidationsmittel Umsetzungsprodukte des Glyoxals oder Methylglyoxals mit reduzierenden Schwefel/Sauerstoff-Verbindungen wie Alkali-, Ammonium oder Zinksalze der Thioschwefelsäure, Dithionigen Säure, Dischwefligen Säure, Natriumhydrogensulfit oder Kaliumhydrogensulfit enthalten. Konkret werden
 40 Alkalihydrogensulfitaddukte an Glyoxal. Es handelt sich um Vinylacetat/Ethylen-Copolymerisate, die gegebenenfalls noch weitere vernetzbare Comonomere wie beispielsweise n-Butoxymethylacrylamid enthalten. Die Produkte eignen sich als Formaldehyd-freie Bindemittel für Non-Woven und Papier, jedoch läßt sich unter Verwendung von Glyoxalderivaten kein Effekt im gewünschten Ausmaß hinsichtlich der Wasserfestigkeit erzielen (Vergleichsbeispiel 1).

Aus US-A 3 438 941 bekannt ist ferner die Verwendung eines mit Salzsäure auf einen pH von unter 1,5 angesäuerten Addukts von Natriumhydrogensulfit an Polyacrolein als Reduktionsmittel, in Kombination mit einem Oxidationsmittelgemisch aus Ammoniumpersulfat und tert.-Butylhydroperoxid, speziell zur Emulsionspolymerisation von α,β -ungesättigten Aldehyden wie Acrolein, wobei das als Reduktionsmittel verwendete Addukt unter Einsatz entsprechend
 45 großer Mengen gleichzeitig als Stabilisierungsmittel fungiert. Die in US-A 3 438 941 beschriebenen Polymerisationsbedingungen sind jedoch aufgrund des niedrigen pH-Werts ungeeignet für die Polymerisation von Vinylestern.

In der neueren Literatur finden sich weiterhin Arbeiten über die Entwicklung von Redoxkatalysatorsystemen für die Emulsionspolymerisation von Vinylestern in Gegenwart von Polyvinylalkohol als Schutzkolloid, insbesondere von reinem Vinylacetat. Als Reduktionskomponente in Kombination mit Peroxodisulfaten werden Hydrogensulfitaddukte an monofunktionelle Carbonylverbindungen eingesetzt. R. M. Mohsen et al. beschreiben in Pigment and Resin Techno-
 50 logy Heft Juli/August, S. 4-6, 17 (1993), die Herstellung von mit Polyvinylalkohol stabilisierten Polyvinylacetatdispersionen für Klebstoffe mit Hilfe des Redoxkatalysatorsystems Kaliumperoxodisulfat/Octanal(natriumhydrogensulfit). A. S. Badran et al. beschreiben Emulsionspolymerisationen von Vinylacetat in Gegenwart von Polyvinylalkohol mit Hilfe der Katalysatorsysteme Kaliumperoxodisulfat/Salicylaldehyd(natriumhydrogensulfit) in Acta Polym. 42, 1 (1991), Kaliumperoxodisulfat/Aceton(natriumhydrogensulfit) in Acta Polym. 41, 187 (1990) und Kaliumperoxodisulfat/Cyclohe-

xanon(natriumhydrogensulfit) in J. Polym. Sci. A 28, 411 (1990). Redoxkatalysatorsysteme mit den Reduktionsmitteln Benzaldehyd(natriumhydrogensulfit), Acetaldehyd(natriumhydrogensulfit) und Methylpropylketon(natriumhydrogensulfit) sind von A. S. Badran et. al. in J. Appl. Polym. Sci. 49, 187 (1993) beschrieben. Ein Nachteil der Verwendung monofunktionaler Hydrogensulfit-Addukte als Reduktionsmittel im Redox-System besteht darin, daß ebenfalls kein Effekt im gewünschten Ausmaß hinsichtlich der Wasserfestigkeit bei Holzverleimung erreichbar ist (Vergleichsbeispiel 3).

Polyvinylesterdispersionen, die als Klebstoff für semiporöse und poröse Substrate Verwendung finden, werden für normgerechte wasserfeste Verklebungen eingesetzt. Durch nachträgliche Zugabe diverser Vernetzungsmittel, beispielsweise maskierter polyfunktioneller Aldehyde mit mindestens 3 Kohlenstoffatomen (nicht veröffentlichte DE-A 44 20 484), maskierter polyfunktioneller Isocyanate (EP-A 0 206 059) oder Verwendung von vernetzbaren Comonomeren wie N-Methylolacrylamid oder verwandten Verbindungen (DE-C 26 20 738, DE-A 39 42 628 und EP-A 0 394 774) oder durch eine Kombination beider Maßnahmen (DE-A 44 20 484 sowie EP-A 0 623 661) kann die Wasserresistenz der verfilmten Polyvinylesterdispersionen stark verbessert werden bis hin zu Kochwasserbeständigkeit, insbesondere bei Präsenz von Lewis-sauren, durch das Schutzkolloid komplexierbaren Verbindungen wie beispielsweise Aluminium(III)Salzen, wobei eine acide Einstellung der wäßrigen Phase resultiert.

In letzter Zeit ist die Industrie bemüht, die Verwendung von Komponenten, die Formaldehyd in freier oder gebundener Form als Depotformaldehyd, der bei einem Vernetzungsschritt freigesetzt werden kann, enthalten, wie beispielsweise Formaldehydharze, N-Methylol(meth)acrylamid als Monomer oder Natriumformaldehydsulfoxylat als Bestandteil eines Redoxkatalysatorsystems, auch auf dem Klebstoff- und Leimgebiet aus toxikologischen Gründen möglichst zu vermeiden.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung war daher die Entwicklung eines Verfahrens zur möglichst einfachen und kostengünstigen Herstellung von Formaldehydfreien homo- und copolymeren Dispersionen, insbesondere von Polyvinylidisperisionen, die mit Schutzkolloiden wie Polyvinylalkohol stabilisiert werden und die sich bei Bedarf nach Zusatz eines sauren Härters wie Aluminiumchlorid zur wasserfesten Holzverleimung, insbesondere unter Erfüllung der hohen Prüfkasse D4 nach der Prüfnorm DIN EN 204 eignen.

Die Aufgabe wurde durch Einsatz eines Redoxkatalysatorsystems gelöst, das als Reduktionskomponente ein mindestens bifunktionelles Hydrogensulfitaddukt enthält.

Gegenstand dieser Erfindung ist ein Redoxkatalysatorsystem, bestehend aus mindestens einem Oxidationsmittel und mindestens einem Reduktionsmittel, das einen wenigstens bifunktionellen, vollständig als Hydrogensulfitaddukt maskierten Aldehyd mit mindestens 3 Kohlenstoffatomen enthält.

Als Oxidationskomponente des erfindungsgemäßen Redoxkatalysatorsystems eignen sich grundsätzlich wasserlösliche Verbindungen mit mindestens einer Azo- oder Peroxidgruppe wie Azoisobutyronitril, Wasserstoffperoxid, Peroxodiphosphate, beispielsweise Ammonium-, Natrium- und Kaliumperoxodiphosphat, Peroxosulfate, beispielsweise Ammonium-, Natrium- und Kaliumpersulfat, Ammonium-, Natrium- und Kaliumperoxodisulfat sowie organische Hydroperoxide, beispielsweise Alkylhydroperoxide. Die Verwendung von aliphatischen Alkylhydroperoxiden, insbesondere tert.-Butylhydroperoxid ist besonders bevorzugt. Es können auch Gemische aus verschiedenen Oxidationsmitteln eingesetzt werden.

Die als erfindungsgemäßer Bestandteil der Reduktionskomponente verwendeten wenigstens bifunktionellen, vollständig als Hydrogensulfitaddukt maskierten Aldehyde mit mindestens 3 Kohlenstoffatomen sind beispielsweise die wasserlöslichen oder in Wasser suspendierbaren Bisalkalihydrogensulfitaddukte, vorzugsweise an Malonaldehyd, Succinaldehyd, 2-Hydroxysuccinaldehyd, Glutaraldehyd, 3-Methylglutaraldehyd, 3-Hydroxyglutaraldehyd, Adipaldehyd, Heptandial, Octandial, Nonandial, Decandial sowie cis- und trans-2-Butendial oder Polyaddukte der Alkalihydrogensulfite an Polyacrolein oder Dialdehydstärken. Die Addukte des Natrium- oder Kaliumhydrogensulfits an diese Aldehyde sind bevorzugt. Besonders bevorzugte Komponenten sind die Addukte von Natrium- oder Kaliumhydrogensulfit an den Glutaraldehyd und Succinaldehyd, insbesondere Glutaraldehydbis(natriumhydrogensulfit) und Succinaldehydbis(natriumhydrogensulfit). Es können auch Gemische verschiedener Addukte eingesetzt werden.

Weitere Reduktionsmittel, die mit den mindestens bifunktionellen, vollständig als Hydrogensulfitaddukt maskierten Aldehyden mit mindestens 3 Kohlenstoffatomen kombiniert werden können, sind Übergangsmetallionen, beispielsweise des Fe(II), Fe(III), Co(II), Mn(III), weiterhin Ascorbinsäure, Weinsäure, Hydroxylamin, Natriumphosphit, Verbindungen wie Thioharnstoff, Natriumthiosulfat, Natrium- und Zinksalze der Hydroxymethansulfonsäure sowie insbesondere die Salze Natriumdisulfit (Natriumpyrosulfit), Natriumsulfit und Natriumhydrogensulfit. Häufig enthalten im Handel erhältliche Hydrogensulfitaddukte an mindestens bifunktionelle Aldehyde ohnehin schon kleine Mengen an freiem Hydrogensulfit vom Herstellungsprozeß.

Das molare Verhältnis zwischen der oxidierenden Gruppen im Oxidationsmittel und der reduzierenden Gruppen im Reduktionsmittel beträgt vorzugsweise 1 : 0,01 bis 1 : 100. Dieses kann von den jeweilig verwendeten Stoffkombinationen und von der Stöchiometrie der jeweils anzuwendenden Redoxgleichungen abhängen. Im Falle der bevorzugten Redoxkombinationen aus tert.-Butylhydroperoxid und den vollständig als Hydrogensulfitaddukt maskierten, mindestens bifunktionellen Aldehyden mit mindestens 3 Kohlenstoffatomen wird das Hydrogensulfitaddukt in einem molaren Verhältnis zum Oxidationsmittel von vorzugsweise 1 : 1 bis 100 : 1, insbesondere in einem molaren Verhältnis von 2 : 1 bis 30 : 1 eingesetzt.

Werden neben diesem erfindungsgemäßen Hydrogensulfidaddukt weitere Reduktionsmittel mitverwendet, beträgt der Gewichtsanteil der Hydrogensulfidaddukte an die mindestens bifunktionellen Aldehyde mindestens 50 % an der Gesamtmasse aller Reduktionsmittel, vorzugsweise mindestens 75 %, insbesondere mindestens 90 %.

Ein besonders bevorzugtes Redoxkatalysatorsystem besteht aus tert.-Butylhydroperoxid und Glutaraldehyd-
 5 bis(natriumhydrogensulfid) oder Succinaldehydbis(natriumhydrogensulfid).

Gegenstand der Erfindung ist auch ein Verfahren zur Herstellung von Kunststoffdispersionen durch Emulsionspolymerisation von Vinylverbindungen, vorzugsweise Vinylestern, unter Einsatz des erfindungsgemäßen Redoxkatalysatorsystems.

Die Einsatzmenge des Oxidationsmittels, bezogen auf die Gesamtmasse der Monomeren, beträgt vorzugsweise
 10 0,005 bis 3 %, insbesondere 0,01 bis 0,1 %.

Die Gesamtmasse der Reduktionskomponenten, bezogen auf die Gesamtmasse der Monomere, beträgt vorzugsweise 0,01 bis 4 Gew.-%, insbesondere 0,1 bis 1,2 Gew.-%.

Vorzugsweise werden unter Einsatz des erfindungsgemäßen Redoxkatalysatorsystems Homo- oder Copolymerisate von Vinylestern hergestellt, die die folgenden Monomergruppen enthalten:

15 a) Vinylester, insbesondere mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen im Säurerest, beispielsweise Vinylformiat, Vinylacetat, Vinylpropionat, Vinylisobutyrat, Vinylpivalat, Vinyl-2-ethylhexanoat, Vinylester von gesättigten verzweigten Monocarbonsäuren mit 9 bis 10 Kohlenstoffatomen im Säurerest, Vinylester von länger-kettigen gesättigten oder ungesättigten Fettsäuren wie beispielsweise Vinyl-laurat, Vinylstearat sowie Vinylester der Benzoesäure und substituierter Derivate der Benzoesäure wie Vinyl-p-tert.-butylbenzoat. Unter diesen ist die ausschließliche Verwendung von Vinylacetat zur Bildung eines Homopolymerisats besonders bevorzugt. Weiterhin genannte Vinylester können mit Vinylacetat bis zu einem Anteil von 50 Gew.-% copolymerisiert werden. Der Gesamtanteil aller Vinylester im Polymerisat beträgt vorzugsweise mindestens 50 Gew.-%, insbesondere 75 bis 100 Gew.-%.

25 b) α,β -ungesättigte Carbonsäuren, beispielsweise Acrylsäure, Methacrylsäure, sowie deren Ester mit primären und sekundären gesättigten einwertigen Alkoholen mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen, beispielsweise Methanol, Ethanol, Propanol, Butanol, 2-Ethylhexylalkohol, cycloaliphatischen Alkoholen sowie länger-kettigen Fettalkoholen. Weiterhin können α,β -ungesättigte Dicarbonsäuren, beispielsweise Maleinsäure, Fumarsäure, Itaconsäure oder Citraconsäure, sowie deren Mono- oder Diester mit gesättigten einwertigen aliphatischen Alkoholen mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen mitelpolymerisiert werden. Der Anteil dieser Comonomere an der Gesamtmonomerenmenge beträgt bis zu 25 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 15 Gew.-%.

35 c) Ethylenisch ungesättigte Kohlenwasserstoffe, wie Ethylen oder α -Olefine mit 3 bis 18 Kohlenstoffatomen, beispielsweise Propylen, Butylen, ferner Styrol, Vinyltoluol, Vinylxylo sowie halogenierte ungesättigte aliphatische Kohlenwasserstoffe, beispielsweise Vinylchlorid, Vinylfluorid, Vinylidenchlorid, Vinylidenfluorid. Der Anteil dieser Comonomere an der Gesamtmonomerenmenge beträgt bis zu 50 Gew.-%, vorzugsweise 1 bis 25 Gew.-%.

40 d) Mehrfach ethylenisch ungesättigte Monomere beispielsweise Diallylphthalat, Diallylmalolat, Triallylcyanurat, Tetraallyloxyethan, Divinylbenzol, Butandiol-1,4-dimethacrylat, Triethylenglykoldimethacrylat, Divinyladipat, Allyl(meth)-acrylat, Vinylcrotonat, Methylenbisacrylamid, Hexandioldiacrylat, Pentaerythroidiacrylat und Trimethylolpropantriacylat. Der Anteil von Monomeren aus dieser Gruppe beträgt bis zu 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,01 bis 2 Gew.-%.

45 e) Stickstoff-funktionelle Monomere wie (Meth)acrylamid, Allylcarbamate, Acrylnitril, N-Methylol(meth)acrylamid, N-Methylolallylcarbamate sowie die N-Methylolester, -alkylether oder Mannichbasen des N-Methylol(meth)acrylamids oder N-Methylolallylcarbamats, Acrylamidoglykolsäure, Acrylamidomethoxyessigsäuremethylester, N-(2,2-Dimethoxy-1-hydroxyethyl)acrylamid, N-Dimethylaminopropyl(meth)acrylamid, N-Alkyl(meth)acrylamide, p-Hydroxyphenyl(meth)acrylamid, N-(3-Hydroxy-2,2-dimethylpropyl)methacrylamid, Ethylimidazolidonmethacrylat, N-Vinylformamid, N-Vinylpyrrolidon. Der Anteil dieser Comonomere an der Gesamtmonomerenmenge beträgt bis zu 15 Gew.-%, vorzugsweise zu 0,1 bis 10 Gew.-%.

55 f) Hydroxyfunktionelle Monomere wie Hydroxyethyl(meth)acrylat, Hydroxypropyl(meth)acrylat sowie deren Addukte mit Ethylenoxid oder Propylenoxid. Der Anteil dieser Comonomeren an der Gesamtmonomerenmenge beträgt bis zu 25 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 15 Gew.-%.

g) Über Carbonylgruppen vernetzbare oder selbstvernetzende Comonomere aus der Gruppe Diacetonacrylamid, Allylacetoacetat, Vinylacetoacetat sowie Acetoacetoxyethyl(meth)acrylat. Der Anteil dieser Comonomere an der Gesamtmonomerenmenge beträgt bis zu 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,01 bis 5 Gew.-%.

Der Anteil der neben den Vinylestereinheiten im Polymerisat enthaltenen Comonomereinheiten der Gruppen b) bis g) kann zusammengekommen bis zu 50 Gew.-% betragen.

Die unter Einsatz des erfindungsgemäßen Redoxkatalysatorsystems hergestellten Dispersionen werden insbesondere durch polymere Stabilisatoren (Schutzkolloide) stabilisiert. Beispielsweise geeignet ist Polyvinylalkohol, insbesondere Polyvinylalkohol vom Hydrolysegrad 60 bis 100 Mol.-%, vorzugsweise 70 bis 98 Mol.-%, und Viskositäten der 4 Gew.-%igen wäßrigen Lösungen bei 20 °C von 2 bis 70 mPa · s.

Weiterhin können als Schutzkolloide natürliche oder synthetische Polymere, z. B. Derivate von Polyvinylalkoholen, veretherte Cellulosederivate, beispielsweise Hydroxyethylcellulose oder Carboxymethylcellulose, eingesetzt werden. Diese können entweder alleine oder in Kombination mit Polyvinylalkohol verwendet werden. Ebenfalls geeignet sind Polyvinylpyrrolidon, Stärken, Dextrin, Guar, Alginate, Proteine wie Casein oder Gelatine, Polycarbonsäuren wie Poly(meth)acrylsäure, Poly(methacrylamid) sowie Copolymere der Maleinsäure oder des Maleinsäureanhydrids mit ethylenisch ungesättigten Verbindungen wie Methylvinylether oder Styrol. Bezogen auf den Feststoffanteil des Polymeren, beträgt der Anteil der Schutzkolloide vorzugsweise 1 bis 20 Gew.-%, insbesondere 2 bis 13 Gew.-%.

Zusätzlich zu den Schutzkolloiden können bis zu 10 Gew.-%, vorzugsweise 0,1 bis 2 Gew.-%, bezogen auf den Feststoffanteil des Polymerisats, nichtionische und/oder anionische Emulgatoren in der Polymerisationsflotte mitverwendet werden. Beispiele hierfür sind Alkylaryl/polyglykolether und Alkylpolyglykolether mit jeweils 8 bis 50 mol Ethylenoxid-Einheiten, Blockcopolymere des Ethylenoxids mit Propylenoxid, Alkyl- oder Alkylarylsulfonate, Alkylsulfate, Alkyl- und Arylethersulfate und -phosphate mit jeweils vorzugsweise 8 bis 18 Kohlenstoff-Atomen im lipophilen und bis zu 50 Ethylenoxid- oder Propylenoxid-Einheiten im hydrophilen Teil sowie Mono- oder Diester der Sulfobbernsteinsäure oder Alkylphenole mit jeweils vorzugsweise 8 bis 18 Kohlenstoffatomen im Alkylrest.

Zur erfindungsgemäßen Herstellung der Dispersionen kann prinzipiell mit den üblichen kontinuierlichen oder diskontinuierlichen Prozessen der radikalischen Emulsionspolymerisation unter Zuhilfenahme gängiger Reaktionsgefäße wie Schlaufen- oder Rührreaktoren verfahren werden. Vorzugsweise werden diskontinuierliche Verfahren wie Batch-, kombinierte Batch/Zulauf-, reine Zulaufverfahren oder Zulaufverfahren auf eine Partikelsaat angewandt. Besonders bevorzugt ist ein reines Monomerzulaufverfahren.

Von den einzelnen Komponenten des Redoxkatalysatorsystems, den Oxidationsmitteln und den erfindungsgemäßen Hydrogensulfidaddukten an polyfunktionelle Aldehyde mit mindestens 3 Kohlenstoffatomen wird mindestens eine, bevorzugt beide, während der Polymerisation in Form wäßriger Zulaufe zudosiert. Die Hydrogensulfidaddukte können auch "in situ" durch Reaktion der freien polyfunktionellen Aldehyde mit Alkalipyrosulfiten oder Alkalihydrogensulfiten, entweder in der wäßrigen Lösung des Zulaufs oder direkt in der Dispersion während der Polymerisation hergestellt werden.

Besteht die Reduktionskomponente neben den wenigstens bifunktionellen, vollständig als Hydrogensulfidaddukt maskierten Aldehyden mit mindestens 3 Kohlenstoffatomen noch aus einer oder weiteren Reduktionskomponenten, so wird diese vorzugsweise zusammen mit dem maskierten polyfunktionellen Aldehyd zudosiert. Zum Starten der Polymerisation können kleine Mengen, vorzugsweise < 20 Gew.-% der Gesamtmenge, der Oxidations- und/oder Reduktionsmittel zusammen in der Polymerisationsflotte vorgelegt werden.

Die Polymerisation wird bei einem pH-Wert durchgeführt, bei dem vorzugsweise unter den Polymerisationsbedingungen keine pH-bedingte Spaltung des Hydrogensulfidaddukts stattfindet. Dieser Bereich liegt oberhalb eines pH-Wertes von 4, vorzugsweise oberhalb eines Wertes von 4,5, insbesondere oberhalb von 5. Zur Aufrechterhaltung dieses pH-Wertes können übliche Puffersalze wie Alkaliacetate, -phosphate und -carbonate verwendet werden.

Die Reaktionstemperatur beträgt während der gesamten Reaktion 0 °C bis 100 °C, vorzugsweise 30 bis 95 °C, insbesondere 45 bis 90 °C.

Gegenstand der Erfindung ist auch eine Kunststoffdispersion, die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren erhalten werden kann.

Die Kunststoffdispersionen sind feindispers, stabil und Koagulat-frei. Der Feststoffgehalt der erfindungsgemäßen Dispersion beträgt vorzugsweise 20 bis 65 Gew.-%, insbesondere 30 bis 60 Gew.-%. Die erfindungsgemäß hergestellten Kunststoffdispersionen enthalten an das Emulsionspolymerisat gebundene, zur Vernetzung befähigte, maskierte Aldehydgruppen, die über das Redoxkatalysatorsystem eingebracht worden sind.

Die erfindungsgemäß hergestellten Kunststoffdispersionen können auch, im Bedarfsfall unter Zusatz üblicher Additive wie Antbackmittel, sprüh- oder gefriergetrocknet werden. Im Falle einer Sprühtrocknung wird die Temperatur des Trärgases vorzugsweise so gewählt, daß keine thermische Spaltung der als Hydrogensulfid-Addukt blockierten Aldehydgruppen eintritt. Aus den erhaltenen Dispersionspulvern sind durch Redispersieren wieder wäßrige Kunststoffdispersionen erhältlich. Die dazu erforderlichen Verfahren sind dem Fachmann geläufig.

Die Kunststoffdispersion wird vorzugsweise durch Zusatz von 1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf die Dispersion, einer sauren, durch das Schutzkolloid Polyvinylalkohol komplexierbaren Verbindung, insbesondere einer wäßrigen Lösung von Aluminiumchlorid, Aluminiumnitrat, Zirkonoxychlorid oder Phosphorsäure aktiviert. Der pH-Wert der solchermaßen modifizierten Kunststoffdispersion beträgt vorzugsweise 2,5 bis 4.

Die Verfilmungen der unter Verwendung des erfindungsgemäßen Redoxkatalysatorsystems als Polymerisationsinitiator hergestellten, mit Polyvinylalkohol als Schutzkolloid stabilisierten Polyvinylesterdispersionen, insbesondere der

auf Basis von Polyvinylacetat, weisen ohne die Mitverwendung von gegebenenfalls Formaldehyd-abspaltenden, vernetzbaren Comonomeren oder nachträglichen Zusätzen von gegebenenfalls Formaldehyd-abgebenden Vernetzungsmitteln bei Anwesenheit von sauren, durch das Schutzkolloid komplexierbaren Verbindungen, beispielsweise Aluminium(III)salzen, überragende Wasserresistenz auf. Der erfindungsgemäßen Dispersion können weitere übliche Additive zugesetzt werden, beispielsweise gegebenenfalls weitere Neutralisationsmittel, Filmbildehilfsmittel zur MFT-Erniedrigung, Weichmacher, Entschäumer, Füllstoffe und Konservierungsmittel.

Weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgemäßen Dispersionen als Klebstoffe, insbesondere für semiporöse und poröse Substrate, vorzugsweise für normgerechte Verklebungen von Holz, wobei die Qualitätsstufe D4 der Prüfnorm DIN EN 204 erreicht werden kann.

Kleberbindungen aus den mit Hilfe des erfindungsgemäßen Katalysatorsystems hergestellten Polyvinylesterdispersionen besitzen eine überragende Wasserbeständigkeit. Sie genügen damit bei Verwendung als Holzleim gemäß der Prüfnorm DIN EN 204 wenigstens der Beanspruchungsgruppe D2, vorzugsweise D3, insbesondere der Prüfnorm D4. Die sauer aktivierten Polyvinylesterdispersionen eignen sich damit besonders für die Verwendung in Innenräumen mit extremen Klimaschwankungen und Wassereinwirkung, beispielsweise in Hallenbädern und Duschcabinen, sowie für die Außenanwendung mit hohen klimatischen Einflüssen, beispielsweise für Fenster und Außentüren. Weiterhin sind sie hervorragend für die Hochfrequenzverleimung verwendbar.

Weitere Anwendungsbeispiele sind wasserfeste Verklebungen von Papier, Pappe, Wellpappe, Schaumstoff, Zement, Leder, Textil oder Preßschichtstoffen, als Fußboden-, Wand- oder Deckenklebstoff oder als Möbelfolien- oder Teppichrückenkleber, wasserfeste Bindemittel für Holzfasernplatten oder Faserleder sowie Bindemittel für Dämm-Materialien aus Papier- oder Kunststoff-Fasern oder als Bindemittel für Textil und Non-Woven.

Die folgenden Beispiele dienen zur Erläuterung der Erfindung. Alle Angaben von Teilen und Prozents beziehen sich auf das Gewicht, falls nicht anders vermerkt.

Beispiele

Als Reduktionskomponenten verwendete Hydrogensulfit-Addukte an bifunktionelle Aldehyde für Beispiele 1-3 und Vergleichsbeispiel 1

Es wurden im Handel erhältliche Muster von Glutaraldehydbis(natriumhydrogensulfit) (für Beispiele 1 und 2) und Glyoxalbis(natriumhydrogensulfit)-Monohydrat (für Vergleichsbeispiel 1) verwendet. Succinaldehydbis(natriumhydrogensulfit) (für Beispiel 3) und Butyraldehyd(natriumhydrogensulfit) (für Vergleichsbeispiel 3) wurden nach einschlägiger Methode durch Umsetzung von Succinaldehyd bzw. Butyraldehyd mit Natriumhydrogensulfit in wäßriger Lösung hergestellt, durch Zusatz von Methanol ausgefällt, mit Methanol gewaschen und bei Raumtemperatur im Vakuum getrocknet. Eine iodometrische Gehaltsanalyse ergab für die Produkte folgende Zusammensetzungen:

Tabelle 1

Iodometrische Analyse der verwendeten Hydrogensulfit-Addukte:		
Produkt	Gehalt an Hydrogensulfitaddukt	Gehalt an freiem NaHSO ₃
Glyoxalbis(natriumhydrogensulfit)-Monohydrat	91,5 %	2,8 %
Succinaldehydbis(natriumhydrogensulfit)	> 99 %	nicht bestimmbar
Glutaraldehydbis(natriumhydrogensulfit)	98,3 %	0,53 %
Butyraldehyd(natriumhydrogensulfit)	92,8 %	0,30 %

Beispiel 1

In einem 10 l-Glasrührkesselreaktor mit Ankerrührer, der mit Zulaufmöglichkeiten, Rückflußkühler, Mantelheizung und -kühlung versehen ist, wird eine Polymerisationsflotte, bestehend aus 400 g [®]Mowirol 18-88 (Hoechst AG, teilverseiften Polyvinylalkohol vom Hydrolysegrad 88 Mol-%), 5,5 g Natriumacetat und 3,5 g [®]Agitan 280 (Münzing-Chemie, Entschäumungsmittel) in 3510 g entionisiertem Wasser vorgelegt. Die Flotte hat einen pH-Wert von 5,7. Zur Flotte wird eine Lösung von 0,32 g Glutaraldehydbis(natriumhydrogensulfit) in 12,8 g Wasser gegeben und der Reaktor aufgeheizt. Bei einer Innentemperatur von 57 °C werden 350 g Vinylacetat in die Flotte einemulgiert. Bei einer Innentempe-

ratur von 60 °C wird die Polymerisation durch Zugabe einer Lösung von 0,16 g tert.-Butylhydroperoxid (t-BHP, 70 %ig in Wasser) in 26,2 g Wasser gestartet. Sobald der Ansatz eine Innentemperatur von 67 °C erreicht hat, werden 4 getrennte Zulaufe linear innerhalb von 3 Stunden zudosiert.

- 5 Zulauf 1: 3650 g Vinylacetat
- Zulauf 2: 31,7 g Glutaraldehydbis(natriumhydrogensulfit) und 1,1 g NaHCO₃ in 167,1 g Wasser
- Zulauf 3: 1,45 g tert.-Butylhydroperoxid (70 %ig in Wasser) in 198,55 g Wasser
- Zulauf 4: 15 g NaHCO₃ in 170 g Wasser

- 10 Über die Manteltemperatur wird die Polymerisation so geführt, daß bei schwachem Rückfluß die Innentemperatur während der Dosierung allmählich von 67 °C auf ca. 80 °C ansteigt. Dann wird noch eine Stunde nach Beendigung der Zulaufe bei 80 °C nachpolymerisiert und anschließend mit Zugaben von wäßrigen Lösungen von 5,4 g Wasserstoffperoxid (30 %ig) und 1,6 g Ascorbinsäure entmonomerisiert. Anschließend wird mit 10 %iger Natronlauge der etwas abgefallene pH-Wert von 5,2 auf mindestens 6 eingestellt (Verbrauch ca. 60 g) und 2 % Butyldiglykolacetat als
- 15 Filmbildhilfsmittel eingerührt. Es wurde eine koagulatfreie Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 51,7 % und einer Viskosität nach Brookfield RVT 6/20 (23 °C) von 26,3 Pa · s erhalten.

Beispiel 2

- 20 Gemäß der Rezeptur von Beispiel 1 wurde eine Dispersion hergestellt mit dem Unterschied, daß nur 0,16 g Glutaraldehydbis(natriumhydrogensulfit) zum Starten in der Flotte verwendet wurde und daß als Zulauf 2 eine Lösung von 15,8 g Glutaraldehydbis(natriumhydrogensulfit) mit 1,1 g NaHCO₃ in 167,1 g Wasser zudosiert wurde. Man erhielt eine koagulatfreie Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 51,7 % und einer Viskosität nach Brookfield RVT 6/20 (23 °C) von 26,9 Pa · s.

25

Beispiel 3

- 30 Gemäß der Rezeptur von Beispiel 1 wurde eine Dispersion hergestellt mit dem Unterschied, daß 0,30 g Succinaldehydbis(natriumhydrogensulfit) zum Starten in der Flotte verwendet wurde und daß als Zulauf 2 eine Lösung von 29,73 g Succinaldehydbis(natriumhydrogensulfit) mit 0,27 g NaHCO₃ in 167,1 g Wasser zudosiert wurde. Man erhielt eine koagulatfreie Dispersion mit einem Feststoffgehalt von 52 % und einer Viskosität nach Brookfield RVT 6/20 (23 °C) von 31,1 Pa · s.

Vergleichsbeispiel 1

35

- Analog Beispiel 1 stellte man eine Dispersion her mit dem Unterschied, daß Glyoxalbis(natriumhydrogensulfit)-Monohydrat als Reduktionsmittel verwendet wurde. Man startete mit 0,30 g Glyoxalbis(natriumhydrogensulfit)-Monohydrat und verwendete als Zulauf 2 eine Lösung von 29,4 g Glyoxalbis(natriumhydrogensulfit)-Monohydrat und 0,73 g NaHCO₃ in 330,1 g Wasser. Es wurde statt mit ca. 60 g NaOH 10 %ig mit 112,6 g NaOH 10 %ig ein pH-Wert von 6,25
- 40 eingestellt. Als Ergebnis erhielt man eine koagulatfreie Dispersion mit einem Feststoffanteil von 49,6 % und einer Viskosität nach Brookfield RVT 6/20 (23 °C) von 15,1 Pa · s.

Vergleichsbeispiel 2

- 45 Analog Beispiel 1 stellte man eine Dispersion her mit dem Unterschied, daß Natriumhydrogensulfit (aus Natriumpyrosulfit freigesetzt) als Reduktionsmittel verwendet wurde. Man startete mit 0,014 g Natriumpyrosulfit und verwendete als Zulauf 2 eine Lösung von 1,43 g Natriumpyrosulfit und 0,83 g NaHCO₃ in 167,1 g Wasser, wobei dieser Zulauf und der Zulauf 3 etwas früher als der Monomerzulauf 1 begonnen wurde. Als Ergebnis wurde eine koagulatfreie Dispersion mit einem Feststoffanteil von 51,5 % und einer Viskosität nach Brookfield RVT 6/20 (23 °C) von 26,0 Pa · s erhalten.
- 50

Vergleichsbeispiel 3

- 55 Analog Beispiel 1 stellte man eine Dispersion her mit dem Unterschied, daß Butyraldehyd(natriumhydrogensulfit) als Reduktionsmittel verwendet wurde. Man startete mit 0,39 g Butyraldehyd(natriumhydrogensulfit) und verwendete als Zulauf 2 eine Lösung von 38,4 g Butyraldehyd(natriumhydrogensulfit) und 1,88 g NaHCO₃ in 167,1 g Wasser. Es wurde mit ca. 60 g NaOH 10 %ig ein pH-Wert von 6 eingestellt. Als Ergebnis erhielt man eine koagulatfreie Dispersion mit einem Feststoffanteil von 52,7 % und einer Viskosität nach Brookfield RVT 6/20 (23 °C) von 22,2 Pa · s.

Prüfung der Polyvinylacetat-Dispersionen als Holzklebstoff

Je 100 Teile der Dispersionen aus den Beispielen wurden mit 5 Teilen einer 28%igen Lösung von Aluminiumchlorid in Wasser versetzt. Die Holzleim-technische Prüfung erfolgte in Anlehnung an DIN EN 204/D4. Die Herstellung der Prüflinge erfolgt nach der Vorgehensweise der DIN EN 205. Die Verleimung und Prüfung wird unter Berücksichtigung folgender Kenndaten durchgeführt:

Reifezeit nach AlCl_3 -Zusatz:	2 Stunden
Leimauftrag:	$150 \pm 20 \text{ g/m}^2$ beidseitiger Auftrag
Offene Wartezeit:	3 Minuten
Geschlossene Wartezeit:	3 Minuten
Preßzeit:	2 Stunden
Preßdruck:	$0,7 \pm 0,1 \text{ N/mm}^2$
Anzahl Prüfkörper pro Prüffolge:	20
Lagerungsfolge D4/5	7 Tage Normalklima ¹⁾ 6 Stunden in kochendem Wasser 2 Stunden in kaltem Wasser
Prüftemperatur:	$23 \text{ °C} \pm 2 \text{ °C}$
Vorschubgeschwindigkeit:	50 mm/Min.

Die Einordnung in die Beanspruchungsgruppe D4/5 erfolgt bei einer Reißfestigkeit von $\geq 4 \text{ N/mm}^2$.

Die erhaltenen Werte für die Naßklebfestigkeiten sind in der Tabelle 2 aufgeführt. Dort finden sich ebenfalls die Stoffmengen der verwendeten Komponenten der in den Beispielen verwendeten Katalysatorsysteme. (Die Angaben beziehen sich auf 1 kg Monomer.)

Tabelle 2

Katalysatorsysteme und Naßklebfestigkeiten der Dispersionen					
Beispiel	NaHSO_3 -(Bis)-Addukt an	t-BHP [mmol]	NaHSO_3 -(Bis)-Addukt [mmol]	freies NaHSO_3 [mmol]	D4/5 [N/mm^2]
1	Glutaraldehyd	3,13	25,54	0,41	5,5
2	Glutaraldehyd	3,13	12,77	0,205	3,9
3	Succinaldehyd	3,13	25,54	-	4,6
V1	Glyoxal	3,13	25,54	2	0,5
V2	-	3,13	-	3,8	alle Prüfkörper auseinandergefallen
V3	Butyraldehyd	3,13	51,08	0,28	alle Prüfkörper auseinandergefallen

Aus dieser Tabelle wird ersichtlich, daß die Klebverbindungen der verfilmten Dispersionen der erfindungsgemäßen Beispiele 1 bis 3 mengenabhängig vom Hydrogensulfitaddukt einen hohen Grad an Kochwasserbeständigkeit aufweisen. Beispiele 1 und 3 bestehen die Lagerungsfolge D4/5 für die Kochwasserbeständigkeit der Klebverbindungen der Prüfnorm DIN EN 204 D4 mit großer Sicherheit. Das nicht der Erfindung entsprechende Vergleichsbeispiel V1 zeigt, daß das unter Verwendung von äquivalenten Mengen Glyoxalbis(natriumhydrogensulfit) als Bestandteil des Reduktionsmittelsystems hergestellte Produkt die Prüfnorm weit verfehlt und nicht zu einer Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe führt. Die ausschließliche Verwendung von Natriumhydrogensulfit als Reduktionsmittel in Vergleichsbeispiel V2 ergibt keinen Effekt hinsichtlich der Wasserfestigkeit.

Die Verwendung einer zu den in den Beispielen 1 und 3 verwendeten Aldehydaddukten zweifach molaren (und damit äquivalenten) Stoffmenge an Butyraldehyd(natriumhydrogensulfit) als einem Vertreter der Hydrogensulfitaddukte an monofunktionelle Aldehyde mit einer im Vergleich zum verwendeten Succinaldehyd im Beispiel 3 identischen Zahl

Normalklima: ¹⁾ $23 \pm 2 \text{ °C}$ und $50 \pm 5 \text{ %}$ relative Luftfeuchte

an Kohlenstoffatomen ergibt im nicht erfindungsgemäßen Vergleichsbeispiel V3 ebenfalls keinen Effekt im gewünschten Ausmaß hinsichtlich der Wasserbeständigkeit der Klebfugen.

Freier Formaldehyd

Der Nachweis von freiem Formaldehyd wurde UV/VIS-spektrometrisch im Zentrifugenserum der nicht mit Aluminiumchlorid modifizierten Dispersionen aus den erfindungsgemäßen Beispielen 1 bis 3 mit Hilfe der Acetylaceton-Methode durchgeführt. (Herstellung der Acetylaceton-Reagenzlösung siehe H. Petersen und N. Petri, Melliand Textilberichte 66, 363 (1985)). Die nachfolgend aufgeführten Werte bewegten sich allesamt in der Nähe der Nachweisgrenze

Tabelle 3

Freie Formaldehydgehalte der Dispersionen aus den Beispielen 1-3:	
Beispiel	freier HCHO
1	3 ppm
2	5 ppm
3	2 ppm

Patentansprüche

1. Redoxkatalysatorsystem für die radikalische Emulsionspolymerisation ethylenisch ungesättigter Verbindungen, bestehend aus mindestens einem Oxidationsmittel und mindestens einem Reduktionsmittel, das einen wenigstens bifunktionellen, vollständig als Hydrogensulfitaddukt maskierten Aldehyd mit mindestens 3 Kohlenstoffatomen enthält.
2. Redoxkatalysatorsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Oxidationsmittel ein organisches Hydroperoxid enthalten ist.
3. Redoxkatalysatorsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß als Reduktionsmittel ein wasserlösliches oder in Wasser suspendierbares Bisalkalihydrogensulfitaddukt enthalten ist.
4. Redoxkatalysatorsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es aus tert. Butylhydroperoxid und einem Reduktionsmittel aus der Gruppe Glutaraldehydbis(natriumhydrogensulfit) und Succinaldehydbis(natriumhydrogensulfit) besteht.
5. Redoxkatalysatorsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das molare Verhältnis zwischen den oxidierenden Gruppen im Oxidationsmittel und den reduzierenden Gruppen im Reduktionsmittel 1 : 0,01 bis 1 : 100 beträgt.
6. Verfahren zur Herstellung von Kunststoffdispersionen durch Emulsionspolymerisation von Vinylverbindungen unter Einsatz des Redoxkatalysatorsystems nach Anspruch 1.
7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß als Vinylverbindungen Vinylester mit 1 bis 18 Kohlenstoffatomen im Säurerest eingesetzt werden.
8. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Oxidationsmittel und das Reduktionsmittel des Redoxkatalysatorsystems parallel über separate Zuläufe zudosiert werden.
9. Kunststoffdispersion, erhältlich nach dem Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß sie an das Emulsionspolymerisat gebundene, zur Vernetzung befähigte, maskierte Aldehydgruppen enthält.

EP 0 778 290 A2

10. Kunststoffdispersion nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, daß sie 1 bis 10 Gew.-%, bezogen auf die Dispersion, einer sauren, durch das Schutzkolloid Polyvinylalkohol komplexierbaren Verbindung enthält.

11. Verwendung der Kunststoffdispersion nach Anspruch 9 als Bindemittel oder Klebstoff.

12. Verwendung der Kunststoffdispersion nach Anspruch 10 als Klebstoff für semiporöse und poröse Substrate.